

str. 1

Skład	Utwardzacz jest to roztwór poliizocyanatu alifatycznego w rozpuszczalnikach organicznych								
Właściwości i zastosowanie	Produkt jest przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR HS. Dodanie utwardzacza TELHARD PUR HS jest różne dla każdego rodzaju farby i wymienione jest w odpowiednich normach wyrobów, w tym wymieniony jest i czas urabialności mieszanki. Przygotować tylko taką ilość mieszanki farby, która wystarcza do obsługi przez okres urabialności mieszanki								
Właściwości fizyczne	<table border="1"><tr><td>Konsystencja</td><td>90 - 110 s / Ø 4mm Ford</td></tr><tr><td>Zawartość nielotnych substancji</td><td>ok 90 % wagi.</td></tr><tr><td>Temperatura zapłonu</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Gęstość</td><td>1130 kg/m³</td></tr></table>	Konsystencja	90 - 110 s / Ø 4mm Ford	Zawartość nielotnych substancji	ok 90 % wagi.	Temperatura zapłonu	50 °C	Gęstość	1130 kg/m ³
Konsystencja	90 - 110 s / Ø 4mm Ford								
Zawartość nielotnych substancji	ok 90 % wagi.								
Temperatura zapłonu	50 °C								
Gęstość	1130 kg/m ³								
VOC, TOC	<table border="1"><tr><td>VOC: 0,10 kg/kg utwardzacza</td><td>TOC: 0,07 kg/kg utwardzacza</td></tr><tr><td colspan="2">Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.</td></tr></table>	VOC: 0,10 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,07 kg/kg utwardzacza	Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.					
VOC: 0,10 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,07 kg/kg utwardzacza								
Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.									
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną. Zapewnij wydajną wentylację w miejscu pracy. Zobacz także kartę charakterystyki. Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.								
Opakowania	0,7 kg								
Magazynowanie	Produkt zachowuje cechy funkcjonalne 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25 °C								
Utylizacja opakowań i odpadów	Puste opakowania należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe z resztkami produktu umieścić na miejscu wskazanym przez składowanie odpadów niebezpiecznych lub osobą upoważnioną do gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.								

Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem lakiernikowi zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.